

فود لاین

وارنیش براق VGF 510

مشخصات

- وارنیش یکنواخت، براق
 - ساخته شده براساس مواد اولیه لیست های A و B "
 - نتیجه براق عالی روی نورد آنیلوکس مناسب
 - آنیلوکس توصیه شده 10 ccm-13 ccm، آنیلوکس شش ضلعی
 - قابلیت خشک شدن سریع
 - مقدار لغزش مناسب
 - مقاومت بالا در برابر سائیدگی
 - کاربرد برای دو طرف سطح
 - مناسب برای هات فویل (نمونه کار متناسب با کاربرد وارنیش ضروری است)
 - مناسب برای کار با چسب (نمونه کار متناسب با کاربرد وارنیش ضروری است)
 - قابل استفاده در قسمت تحویل
 - قابل استفاده روی کاغذ و مقوا
 - ویسکوزیته در تولید ۵۰ - ۳۸ ثانیه
- تنظیمات متفاوت ویسکوزیته نیز در صورت درخواست ارائه می گردد.

چاپ برای مواد غذایی:

قابل استفاده برای تماس مستقیم با مواد غذایی (گواهینامه ISEGA)
نحوه خشک شدن:

با IR و هوای گرم
ویسکوزیته:

در درجه حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد با یک پیمانه DIN چهار میلیمتری اندازه گرفته شده است.
لطفا در صورت لزوم ویسکوزیته بالا را با آب رقیق کنید تا به ویسکوزیته مورد نظر برسید.

کاربرد:

روی تمام واحدهای ورنی زنی ماشین چاپ های ورقی چاپ تجاری، واحدهای ورنی زنی مجزا و ماشین های کوتینگ

توجه:

قبل از استفاده محلول را کاملا هم بزنید.
مشخصات بسته به مواد چاپی و مقدار ورنی موردنیاز ممکن است عوض شود.
فقط از مرکب هایی که مطابق با ایزو ۲۸۳۶ هستند استفاده کنید.
با آب تمیز کنید.
برای ایمنی توصیه می گردد که دور از چسب نگهداری شود.

نگهداری:

بسته های باز نشده را در ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
دور از نور مستقیم آفتاب، حرارت و یخ زدگی نگهداری کنید.
طول عمر مفید ۵ سال در صورت باز نشدن بسته بندی و نگهداری در شرایط صحیح

اطلاعات مندرج در این بروشور براساس تست های آزمایشگاهی است و ممکن است در کاربردهای مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد.

