




## سلکت لاین لاستیک چاپ

لاستیک یووی	نوع ۵۲۰۰ (زیرلاستیکی)	نوع ۲۱۰۰ H	نوع ۲۳۰۰	نوع ۲۳۶۰H	
ماشین چاپ افست		ماشین چاپ افست	ماشین چاپ افست	ماشین چاپ افست	<b>کاربرد</b>
پرداخت شده	پرداخت شده	پرداخت شده	پرداخت شده	پرداخت شده	<b>سطح</b>
آبی	سیاه	آبی	آبی	آبی	<b>رنگ</b>
حدود ۰/۹ میکرون		حدود ۰/۹ میکرون	حدود ۰/۹ میکرون	حدود ۰/۹ میکرون	<b>زبری سطح</b>
۱/۹۵mm با تقریب ۰/۰۲mm	۱/۰۰mm با تقریب ۰/۰۲mm	۱/۹۵mm با تقریب ۰/۰۲mm	۱/۹۵mm با تقریب ۰/۰۲mm	۱/۹۵mm با تقریب ۰/۰۲mm	<b>ضخامت</b>
تقریباً ۷۷ shore A	تقریباً ۵۸ shore A	تقریباً ۷۵ shore A	تقریباً ۷۷ shore A	تقریباً ۷۷ shore A	<b>سختی</b>
< ۰/۷% (۵۰۰N/۵cm)		< ۱/۵% (۵۰۰N/۵cm)	< ۱% (۵۰۰N/۵cm)	< ۰/۷% (۵۰۰N/۵cm)	<b>میزان کشش</b>
> ۴۵۰۰N/۵۰mm		> ۴۵۰۰N/۵۰mm	> ۴۵۰۰N/۵۰mm	> ۴۵۰۰N/۵۰mm	<b>قدرت کشش</b>
در ۰/۲۰mm ۲۰۰ N/cm ۲		در ۰/۲۰mm ۲۰۰ N/cm ۲	در ۰/۲۰mm ۲۰۰ N/cm ۲	در ۰/۲۰mm ۲۰۰ N/cm ۲	<b>قابلیت فشرده شدن</b>
		*	*	*	<b>برای مرکب معمولی</b>
*					<b>برای مرکب یووی</b>
	۲				<b>لایه</b>
۵ سال در صورتی که تحت شرایط توصیه شده نگهداری شود.	۵ سال در صورتی که تحت شرایط توصیه شده نگهداری شود.	۵ سال در صورتی که تحت شرایط توصیه شده نگهداری شود.	۵ سال در صورتی که تحت شرایط توصیه شده نگهداری شود.	۵ سال در صورتی که تحت شرایط توصیه شده نگهداری شود.	<b>عمر مفید</b>

• نتایج فوق العاده در چاپ هفتون و تمپلات • بیشترین میزان کنتراست • چاقی ترام پایین

سطح بهینه لاستیک برای کیفیت بالا در چاپ هفتون و تمپلات، بیشترین میزان کنتراست و چاقی ترام پایین



ثبات بالا به خاطر چهار لایه بودن

